



PUHI-TÁRNOK

ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT



PUHI-Tárnok Kft
2009
3119-CPR-0005

Teljesítménynyilatkozat

a 305/2011/EU rendelet és a 275/2013.(VII.16.) Korm. rendelet alapján

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **AC 4 kopó (N) B 50/70**
2. Típuszám: **Típusvizsgálat száma "37/2026"** **Receptszám "37"**
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:
Az MSZ EN 13108-1:2006 Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. Aszfaltbeton
Utak és más, forgalom által járt területen használt aszfaltkeverékek
4. Gyártó neve, címe: PUHI-TÁRNOK Út-és Hídépítő KFT
2461 Tárnok, Fehérvári út 34. Tel.:06-23-389-884 Fax: 06-23-389-984
5. A meghatalmazott képviselő neve: Somogyi Lajos ügyvezető igazgató
6. Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: **2+**

7. Az MSZ EN 13108-1:2006, EN 13108-1:2006/ AC:2008 ZA melléklete Aszfaltkeverékek.

Anyagelőírások. Aszfaltbeton harmonizált szabvány szerint **Magyar Közút Nonprofit Zrt.** elvégezte a gyártó üzemi gyártásellenőrzésének kezdeti vizsgálatát, és végzi az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését. Ezen eljárások alapján a bejelentett tanúsító szerv kiadta a **3119-CPR-0005** számú **EK Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítványt.**

8. Az európai műszaki értékelés hivatkozási száma: Nem értelmezhető
9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény, a teljesítménykövetelmények értékelése

Alapvető tulajdonságok	Előírt érték/osztály	Tip. vizsg.szerinti érték	Teljesítmény	e-UT 05.02.11:2018/M2:2021 e-UT 05.02.11:2018/M2:2025
Oldhatókötőanyag tart.	B _{min} 6,11(α=0,94)	6,3 m/m %	6,3 ± 0,50	
5,60 mm-es szitán átesett	100%	100%	100	
4,00 mm-es szitán átesett	90-100%	95%	95 - 8	
2,00 mm-es szitán átesett	50-75%	64%	64 ± 6	
1,00 mm-es szitán átesett	30-55%	42%	42 ± 4	
0,063 mm-es szitán átesett	8-16%	13,0%	13,0 ± 2	
Szabadhézag tartalom	V= 1,5 - 3,0 %	2,9 (V/V)%	2,9 ± 1,8	
Vízérzékenység	min ITS ₈₀ %	90,0%	≥80	
Kötőanyag telítettség VFB%		84,0%		
Ásványi váz hézag.VMA		17,8%		
Aszfaltkeverék gyártási hőmérséklete, max. °C			180	
Aszfaltkeverék beépítési hőmérséklete, min. °C			140	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel. a 9.pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A teljesítménynyilatkozat visszavonásig érvényes.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Somogyi Lajos ügyvezető igazgató

PUHI - TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

Tárnok, 2026.07.01.
(a kiállítás helye és dátuma)

Somogyi Lajos
ügyvezető igazgató



PUHI-TARNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT



PUHI-Tárnok Kft
2009
3119-CPR-0005

Teljesítménynyilatkozat

a 305/2011/EU rendelet és a 275/2013.(VII.16.) Korm. rendelet alapján

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **AC 8 kopó (F) B50/70**
2. Típuszám: **Típusvizsgálat száma "032/2026"** **Receptszám "32"**
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:
Az MSZ EN 13108-1:2006 Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. Aszfaltbeton
Utak és más, forgalom által járt területen használt aszfaltkeverékek
4. Gyártó neve, címe: **PUHI-TÁRNOK Út-és Hídépítő KFT**
2461 Tárnok, Fehérvári út 34. Tel.: 06-23-389-884 Fax: 06-23-389-984
5. A meghatalmazott képviselő neve: **Somogyi Lajos ügyvezető igazgató**
6. Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: **2+**

7. Az MSZ EN 13108-1:2006, EN 13108-1:2006/ AC:2008 ZA melléklete Aszfaltkeverékek.

Anyagelőírások. Aszfaltbeton harmonizált szabvány szerint **Magyar Közút Nonprofit Zrt.** elvégezte a gyártó üzemi gyártásellenőrzésének kezdeti vizsgálatát, és végzi az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését. Ezen eljárások alapján a bejelentett tanúsító szerv kiadta a **3119-CPR-0005** számú **EK Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítványt**.

8. Az európai műszaki értékelés hivatkozási száma: **Nem értelmezhető**

9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény, a teljesítménykövetelmények értékelése

Alapvető tulajdonságok	Előírt érték/osztály	Tip. vizsg.szerinti érték	Teljesítmény
Oldhatókötőanyag tart.	B _{min} 5,45(α=0,94)	5,6 m/m %	5,6 ± 0,50
11,2 mm-es szitán átesett	100%	100%	100
8,00 mm-es szitán átesett	90-100%	97%	97 - 8
4,00 mm-es szitán átesett	45-70%	68%	68 ± 7
2,00 mm-es szitán átesett	30-55%	48%	48 ± 6
1,00 mm-es szitán átesett	20-45%	32%	32 ± 4
0,063 mm-es szitán átesett	7-11%	10,9%	10,9 ± 2
Szabadhézag tartalom	V=2,5 - 4,0 %	3,7 (V/V)%	3,7±1,8
Kötőanyag telítettség VFB %		78,4%	
Ásványi váz hézagtart. VMA V/V%		16,9%	
Vízérzékenység	min ITSR ₈₀ %	82%	>80
Maradó alakváltozási ellenállás	PRD _{AIR 5,0}	7,1%	< 9
	WTS _{AIR}	0,08	< 0,3
Merevség, S MPa	NR	-	NR
Aszfaltkeverék gyártási hőmérséklete, max. °C			180
Aszfaltkeverék beépítési hőmérséklete, min. °C			140

e-UT 05.02.11:2018/M1: 2021
e-UT 05.02.11:2018/M2: 2025

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9.pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A teljesítménynyilatkozat visszavonásig érvényes.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: **Somogyi Lajos ügyvezető igazgató**

PUHI - TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

Tárnok, 2026.07.01
(a kiállítás helye és dátuma)

Somogyi Lajos
ügyvezető igazgató



PUHI-TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT



PUHI-Tárnok Kft
2009
3119-CPR-0005

Teljesítménynyilatkozat

a 305/2011/EU rendelet és a 275/2013.(VII.16.) Korm. rendelet alapján

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **AC 8 kopó(N) V B 50/70**
2. Típusszám: **Típusvizsgálat száma "39/2026"** **Receptszám "39"**
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:
Az MSZ EN 13108-1:2006 Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. Aszfaltbeton
Utak és más, forgalom által járt területen használt aszfaltkeverékek
4. Gyártó neve, címe: **PUHI-TÁRNOK Út-és Hídépítő KFT**
2461 Tárnok, Fehérvári út 34. Tel.:06-23-389-884 Fax: 06-23-389-984
5. A meghatalmazott képviselő neve: **Somogyi Lajos ügyvezető igazgató**
6. Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: **2+**
7. Az **MSZ EN 13108-1:2006, EN 13108-1:2006/ AC:2008 ZA melléklete Aszfaltkeverékek.**
Anyagelőírások. Aszfaltbeton harmonizált szabvány szerint **Magyar Közút Nonprofit Zrt.** elvégezte a gyártó üzemi gyártásellenőrzésének kezdeti vizsgálatát, és végzi az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését. Ezen eljárások alapján a bejelentett tanúsító szerv kiadta a **3119-CPR-0005** számú **EK Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítványt.**

8. Az európai műszaki értékelés hivatkozási száma: **Nem értelmezhető**
9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény, a teljesítménykövetelmények értékelése

Alapvető tulajdonságok	Előírt érték/osztály	Tip. vizsg.szerinti érték	Teljesítmény	e-UT 05.02.11:2018/M2:2021 e-UT 05.02.11:2018/M2:2025
Oldhatókötőanyag tart.	B _{min} 5,45($\alpha=0,94$)	5,5 m/m %	5,5 $\pm$ 0,50	
11,20 mm-es szitán átesett	100%	100%	100	
8,00 mm-es szitán átesett	90-100%	98%	98 -8	
4,00 mm-es szitán átesett	50-75%	73%	73 $\pm$ 7	
2,00 mm-es szitán átesett	35-60%	51%	51 $\pm$ 6	
1,00 mm-es szitán átesett	25-50%	33%	33 $\pm$ 4	
0,063 mm-es szitán átesett	7-13%	10,3%	10,3 $\pm$ 2	
Szabadhézag tartalom	V= 2,0 - 4,0 %	3,8 (V/V)%	3,8 $\pm$ 1,8	
Vízérzékenység	min ITSR ₈₀ %	91,0%	$\geq$ 80	
Kötőanyag telítettség VFB %		77,7%		
Ásványi váz hézag. VMA V/V		17,0%		
Aszfaltkeverék gyártási hőmérséklete, max. °C			180	
Aszfaltkeverék beépítési hőmérséklete, min. °C			140	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9.pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A teljesítménynyilatkozat visszavonásig érvényes.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: **Somogyi Lajos ügyvezető igazgató**

PUHI - TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

Tárnok, 2026.07.01.
(a kiállítás helye és dátuma)

Somogyi Lajos
ügyvezető igazgató



PUHI-TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT



PUHI-Tárnok Kft
2009
3119-CPR-0005

Teljesítménynyilatkozat

a 305/2011/EU rendelet és a 275/2013.(VII.16.) Korm. rendelet alapján

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **AC 11 kopó(N) B 50/70**

Forgalmi terhelési osztály: **B** Igénybevételi kat.: normál (N)

2. Típuszám: **Típusvizsgálat száma "40/2026"**

Receptszám "40"

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:

Az MSZ EN 13108-1:2006 Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. Aszfaltbeton

Utak és más, forgalom által járt területen használt aszfaltkeverékek

4. Gyártó neve, címe: **PUHI-TÁRNOK Út-és Hídépítő KFT**

2461 Tárnok, Fehérvári út 34. Tel.: 06-23-389-884 Fax: 06-23-389-984

5. A meghatalmazott képviselő neve: **Somogyi Lajos ügyvezető igazgató**

6. Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: **2+**

7. Az **MSZ EN 13108-1:2006, EN 13108-1:2006/ AC:2008 ZA melléklete Aszfaltkeverékek.**

Anyagelőírások. Aszfaltbeton harmonizált szabvány szerint **Magyar Közút Nonprofit Zrt.** elvégezte a gyártó üzemi gyártásellenőrzésének kezdeti vizsgálatát, és végzi az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését. Ezen eljárások alapján a bejelentett tanúsító szerv kiadta a **3119-CPR-0005** számú **EK Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítványt.**

8. Az európai műszaki értékelés hivatkozási száma: **Nem értelmezhető**

9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény, a teljesítménykövetelmények értékelése

Alapvető tulajdonságok	Előírt érték/osztály	Tip. vizsg.szerinti érték	Teljesítmény
Oldhatókötőanyag tart.	Bmin 5,0($\alpha=0,94$)	5,0 m/m %	5,0 $\pm$ 0,50
16,00 mm-es szitán átesett	100%	100%	100
11,20 mm-es szitán átesett	90-100%	97%	96 - 8
8,00 mm-es szitán átesett	60-85%	75%	76 $\pm$ 7
5,60 mm-es szitán átesett	40-70%	61%	56 $\pm$ 7
2,00 mm-es szitán átesett	28-50%	35%	35 $\pm$ 6
1,00 mm-es szitán átesett	20-40%	24%	24 $\pm$ 4
0,063 mm-es szitán átesett	6-12%	9,3%	9,5 $\pm$ 2
Szabadhézag tartalom	V= 2,5 - 4,0 %	3,9 (V/V)%	3,9 $\pm$ 1,8
Vízérzékenység	min ITSR ₉₀ %	92,0%	$\geq$ 80
Kötőanyag telítettség VFB %		75,8%	
Ásványi váz hézag. VMA V/V		16,0%	
Aszfaltkeverék gyártási hőmérséklete, max. °C			180
Aszfaltkeverék beépítési hőmérséklete, min. °C			140

e-UT 05.02.11:2018/M2:2021
e-UT 05.02.11:2018/M2:2025

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9.pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A teljesítménynyilatkozat visszavonásig érvényes.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: **Somogyi Lajos ügyvezető igazgató**

PUHI - TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

Tárnok, 2026.07.01.
(a kiállítás helye és dátuma)

Somogyi Lajos
ügyvezető igazgató



PUHI-TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT



PUHI-Tárnok Kft
2009
3119-CPR-0005

Teljesítménynyilatkozat

a 305/2011/EU rendelet és a 275/2013.(VII.16.) Korm. rendelet alapján

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **AC 11 kopó(N) B 50/70**
Forg. terh. oszt: **A alatt és A**; Igénybevételi kat.: könnyű **(P)** és normál **(N)**
2. Típuszám: **Típusvizsgálat száma "41/2026"** **Receptszám "41"**
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:
Az MSZ EN 13108-1:2006 Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. Aszfaltbeton
Utak és más, forgalom által járt területen használt aszfaltkeverékek
4. Gyártó neve, címe: **PUHI-TÁRNOK Út-és Hídépítő KFT**
2461 Tárnok, Fehérvári út 34. Tel.:06-23-389-884 Fax: 06-23-389-984
5. A meghatalmazott képviselő neve: **Somogyi Lajos ügyvezető igazgató**
6. Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: **2+**
7. Az **MSZ EN 13108-1:2006, EN 13108-1:2006/ AC:2008 ZA melléklete Aszfaltkeverékek.**
Anyagelőírások. Aszfaltbeton harmonizált szabvány szerint **Magyar Közút Nonprofit Zrt.** elvégezte a gyártó üzemi gyártásellenőrzésének kezdeti vizsgálatát, és végzi az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését. Ezen eljárások alapján a bejelentett tanúsító szerv kiadta a **3119-CPR-0005** számú **EK Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítványt.**

8. Az európai műszaki értékelés hivatkozási száma: **Nem értelmezhető**
9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény, a teljesítménykövetelmények értékelése

Alapvető tulajdonságok	Előírt érték/osztály	Tip. vizsg.szerinti érték	Teljesítmény	e-UT 05.02.11:2018/M2:2021 e-UT 05.02.11:2018/M2:2025
Oldhatókötőanyag tart.	Bmin 5,0($\alpha=0,94$)	5,0 m/m %	5,0 $\pm$ 0,50	
16,00 mm-es szitán átesett	100%	100%	100	
11,20 mm-es szitán átesett	90-100%	98%	96 - 8	
8,00 mm-es szitán átesett	60-85%	74%	74 $\pm$ 7	
5,60 mm-es szitán átesett	40-70%	60%	60 $\pm$ 7	
2,00 mm-es szitán átesett	28-50%	35%	35 $\pm$ 6	
1,00 mm-es szitán átesett	20-40%	24%	24 $\pm$ 4	
0,063 mm-es szitán átesett	6-12%	9,6%	9,6 $\pm$ 2	
Szabadhézag tartalom	V= 2,5 - 4,0 %	3,9 (V/V)%	3,9 $\pm$ 1,8	
Vízérzékenység	min ITSR ₈₀ %	92,0%	$\geq$ 80	
Kötőanyag telítettség VFB %		75,6%		
Ásványi váz hézag. VMA V/V		16,0%		
Aszfaltkeverék gyártási hőmérséklete, max. °C			180	
Aszfaltkeverék beépítési hőmérséklete, min. °C			140	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9.pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.


E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A teljesítménynyilatkozat visszavonásig érvényes.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: **Somogyi Lajos ügyvezető igazgató**

PUHI - TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

Tárnok, 2026.07.01.
(a kiállítás helye és dátuma)


Somogyi Lajos
ügyvezető igazgató



PUHI-TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT



PUHI-Tárnok Kft
2009
3119-CPR-0005

Teljesítménynyilatkozat

a 305/2011/EU rendelet és a 275/2013.(VII.16.) Korm. rendelet alapján

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **AC 11 kopó (F) B 50/70**
2. Típuszám: **Típusvizsgálat száma "046/2026"** **Receptszám "46"**
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:
Az MSZ EN 13108-1:2006 Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. Aszfaltbeton
Utak és más, forgalom által járt területen használt aszfaltkeverékek
4. Gyártó neve, címe: PUHI-TÁRNOK Út-és Hídépítő KFT
2461 Tárnok, Fehérvári út 34. Tel.:06-23-389-884 Fax: 06-23-389-984
5. A meghatalmazott képviselő neve: Somogyi Lajos ügyvezető igazgató
6. Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: **2+**
7. Az **MSZ EN 13108-1:2006, EN 13108-1:2006/ AC:2008 ZA melléklete Aszfaltkeverékek.**
Anyagelőírások. Aszfaltbeton harmonizált szabvány szerint **Magyar Közút Nonprofit Zrt.** elvégezte a gyártó üzemi gyártásellenőrzésének kezdeti vizsgálatát, és végzi az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését. Ezen eljárások alapján a bejelentett tanúsító szerv kiadta a **3119-CPR-0005** számú **EK Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítványt.**

8. Az európai műszaki értékelés hivatkozási száma: Nem értelmezhető

9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény, a teljesítménykövetelmények értékelése

Alapvető tulajdonságok	Előírt érték/osztály	Tip. vizsg.szerinti érték	Teljesítmény	e-UT 05.02.11:2018/M1:2021 e-UT 05.02.11:2018/M2:2025
Oldhatókötőanyag tart.	Bmin 5,00($\alpha=0,94$)	5,1 m/m %	5,1 $\pm$ 0,50	
16,0 mm-es szitán átesett	100%	100%	100	
11,2 mm-es szitán átesett	90-100%	97%	97 -8	
8,0 mm-es szitán átesett	60-80%	74%	74 $\pm$ 7	
5,6 mm-es szitán átesett	38-65%	59%	59 $\pm$ 7	
2,0 mm-es szitán átesett	25-45%	34%	34 $\pm$ 6	
1,0 mm-es szitán átesett	15-35%	24%	24 $\pm$ 4	
0,063 mm-es szitán átesett	6-12%	9,3%	9,3 $\pm$ 2	
Szabadhézag tartalom	V=2,5 - 4,0 %	4,0 (V/V)%	4,0 $\pm$ 1,8	
Kötőanyag telítettség VFB %		75,8%		
Vízérzékenység	min ITSR ₈₀ %	93,0%	$\geq$ 80	
Maradó alakváltozási ellenállás	PRD _{AIR}	5,3%	$\leq$ 9	
	WTS _{AIR}	0,11%	< 0,3	
Fáradási ellenállás	C NR	97	NR	
Merevség, S MPa	NR	-	NR	
Aszfaltkeverék gyártási hőmérséklete, max. °C			180	
Aszfaltkeverék beépítési hőmérséklete, min. °C			140	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9.pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A teljesítménynyilatkozat visszavonásig érvényes.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Somogyi Lajos ügyvezető igazgató

PUHI - TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

Tárnok, 2026.07.01.
(a kiállítás helye és dátuma)

Somogyi Lajos
ügyvezető igazgató



PUHI-TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT



PUHI-Tárnok Kft
2009
3119-CPR-0005

Teljesítménynyilatkozat

a 305/2011/EU rendelet és a 275/2013.(VII.16.) Korm. rendelet alapján

- A terméktípus egyedi azonosító kódja: **AC-11 kopó (mF) B 50/70+P2000**
- Típusszám: **Típusvizsgálat száma "027/2026"** **Receptszám "27"**
- Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:
Az MSZ EN 13108-1:2006 Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. Aszfaltbeton
Utak és más, forgalom által járt területen használt aszfaltkeverékek
- Gyártó neve, címe: PUHI-TÁRNOK Út-és Hídépítő KFT
2461 Tárnok, Fehérvári út 34. Tel.:06-23-389-884 Fax: 06-23-389-984
- A meghatalmazott képviselő neve: Somogyi Lajos ügyvezető igazgató
- Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: **2+**
- Az **MSZ EN 13108-1:2006, EN 13108-1:2006/ AC:2008 ZA melléklete Aszfaltkeverékek.**
Anyagelőírások. Aszfaltbeton harmonizált szabvány szerint **Magyar Közút Nonprofit Zrt.** elvégezte a gyártó üzemi gyártásellenőrzésének kezdeti vizsgálatát, és végzi az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését. Ezen eljárások alapján a bejelentett tanúsító szerv kiadta a **3119-CPR-0005** számú **EK Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítványt.**

- Az európai műszaki értékelés hivatkozási száma: Nem értelmezhető
- Nyilatkozat szerinti teljesítmény, a teljesítménykövetelmények értékelése

Alapvető tulajdonságok	Előírt érték/osztály	Tip. vizsg.szerinti érték	Teljesítmény
Oldhatókötőanyag tart.	Bmin 5,00(a=0,94)	5,1 m/m %	5,1 ± 0,50
16,0 mm-es szitán átesett	100%	100%	100
11,2 mm-es szitán átesett	90-100%	99%	99 - 8
8,00 mm-es szitán átesett	60-80%	75%	75 ± 7
5,60 mm-es szitán átesett	38-65%	59%	59 ± 7
2,00 mm-es szitán átesett	25-45%	34%	34 ± 6
1,00 mm-es szitán átesett	15-35%	24%	24 ± 4
0,063 mm-es szitán átesett	6-12%	9,2%	9,2 ± 2
Szabadhézag tartalom	V=2,5 - 4,0 %	3,8 (V/V)%	3,8±1,8
Kötőanyag telítettség VFB %		76,7%	
Ásványi váz hézag. MVA V/V %		16,2%	
Vízérzékenység	min ITSR ₈₀ %	92%	≥80
Maradó alakváltozási ellenállás	PRD _{AIR}	4,0%	≤ 5
	WTS _{AIR}	0,06	< 0,3
Merevség, S MPa	NR		NR
Aszfaltkeverék gyártási hőmérséklete, max. °C			190
Aszfaltkeverék beépítési hőmérséklete, min. °C			155

e-UT 05.02.11:2018/M1:2021
e-UT 05.02.11:2018/M2:2025

- Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9.pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A teljesítménynyilatkozat visszavonásig érvényes.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Somogyi Lajos ügyvezető igazgató

PUHI - TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

Tárnok, 2026.07.01
(a kiállítás helye és dátuma)

Somogyi Lajos
ügyvezető igazgató



PUHI-TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT



PUHI-Tárnok Kft
2009
3119-CPR-0005

Teljesítménynyilatkozat

a 305/2011/EU rendelet és a 275/2013.(VII.16.) Korm. rendelet alapján

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **AC 11 kopó (mF) PmB 25/55-65**

2. Típuszám: **Típusvizsgálat száma "025/2026" Receptszám "25"**

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:

Az MSZ EN 13108-1:2006 Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. Aszfaltbeton

Utak és más, forgalom által járt területen használt aszfaltkeverékek

4. Gyártó neve, címe: PUHI-TÁRNOK Út-és Hídépítő KFT

2461 Tárnok, Fehérvári út 34. Tel.:06-23-389-884 Fax: 06-23-389-984

5. A meghatalmazott képviselő neve: Somogyi Lajos ügyvezető igazgató

6. Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: **2+**

7. Az **MSZ EN 13108-1:2006, EN 13108-1:2006/ AC:2008 ZA melléklete Aszfaltkeverékek.**

Anyagelőírások. Aszfaltbeton harmonizált szabvány szerint **Magyar Közút Nonprofit Zrt.** elvégezte a gyártó üzemi gyártásellenőrzésének kezdeti vizsgálatát, és végzi az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését. Ezen eljárások alapján a bejelentett tanúsító szerv kiadta a **3119-CPR-0005** számú **EK Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítványt.**

8. Az európai műszaki értékelés hivatkozási száma: Nem értelmezhető

9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény, a teljesítménykövetelmények értékelése

Alapvető tulajdonságok	Előírt érték/osztály	Tip. vizsg.szerinti érték	Teljesítmény	e-UT 05.02.11:2018/M1:2021 e-UT 05.02.11:2018/M2:2025
Oldhatókötőanyag tart.	B _{min} 5,00(a=0,94)	5,1 m/m %	5,1 ± 0,50	
16,0 mm-es szitán átesett	100%	100%	100	
11,2 mm-es szitán átesett	90-100%	99%	99 - 8	
8,00 mm-es szitán átesett	60-80%	75%	75 ± 7	
5,60 mm-es szitán átesett	38-65%	59%	59 ± 7	
2,00 mm-es szitán átesett	25-45%	34%	34 ± 6	
1,00 mm-es szitán átesett	15-35%	24%	24 ± 4	
0,063 mm-es szitán átesett	6-12%	9,2%	9,2 ± 2	
Szabadhézag tartalom	V=2,5 - 4,0 %	4,0 (V/V)%	4,0±1,8	
Kötőanyag telítettség VFB %		75,6%		
Ásványi váz hézaggt. MVA V/V %		16,4%		
Vízérzékenység	min ITSR ₈₀ %	93%	≥80	
Maradó alakváltozási ellenállás	PRD _{AIR}	4,3%	≤ 5	
	WTS _{AIR}	0,06	< 0,3	
Merevség, S MPa	NR	-	NR	
Aszfaltkeverék gyártási hőmérséklete, max. °C			190	
Aszfaltkeverék beépítési hőmérséklete, min. °C			155	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9.pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A teljesítménynyilatkozat visszavonásig érvényes.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Somogyi Lajos ügyvezető igazgató

PUHI - TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

Tárnok, 2026.07.01
(a kiállítás helye és dátuma)

Somogyi Lajos
ügyvezető igazgató



PUHI-TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT



PUHI-Tárnok Kft
2009
3119-CPR-0005

Teljesítménynyilatkozat

a 305/2011/EU rendelet és a 275/2013.(VII.16.) Korm. rendelet alapján

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **AC 11 kopó (mF) PmB 45/80-65**
2. Típuszám: **Típusvizsgálat száma "049/2026" Receptszám "49"**
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:
Az MSZ EN 13108-1:2006 Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. Aszfaltbeton
Utak és más, forgalom által járt területen használt aszfaltkeverékek
4. Gyártó neve, címe: PUHI-TÁRNOK Út-és Hídépítő KFT
2461 Tárnok, Fehérvári út 34. Tel.:06-23-389-884 Fax: 06-23-389-984
5. A meghatalmazott képviselő neve: Somogyi Lajos ügyvezető igazgató
6. Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: **2+**
7. Az **MSZ EN 13108-1:2006, EN 13108-1:2006/ AC:2008 ZA melléklete Aszfaltkeverékek.**

Anyagelőírások. Aszfaltbeton harmonizált szabvány szerint **Magyar Közút Nonprofit Zrt.** elvégezte a gyártó üzemi gyártásellenőrzésének kezdeti vizsgálatát, és végzi az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését. Ezen eljárások alapján a bejelentett tanúsító szerv kiadta a **3119-CPR-0005** számú **EK Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítványt.**

8. Az európai műszaki értékelés hivatkozási száma: Nem értelmezhető
9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény, a teljesítménykövetelmények értékelése

Alapvető tulajdonságok	Előírt érték/osztály	Tip. vizsg.szerinti érték	Teljesítmény	e-UT 05.02.11:2018/M1: 2021 e-UT 05.02.11:2018/M2: 2025
Oldhatókötőanyag tart.	Bmin 5,00($\alpha=0,94$)	5,1 m/m %	5,1 $\pm$ 0,50	
16,0 mm-es szitán átesett	100%	100%	100	
11,2 mm-es szitán átesett	90-100%	96%	96 - 8	
8,00 mm-es szitán átesett	60-80%	72%	72 $\pm$ 7	
5,60 mm-es szitán átesett	38-65%	59%	59 $\pm$ 7	
2,00 mm-es szitán átesett	25-45%	32%	32 $\pm$ 6	
1,00 mm-es szitán átesett	15-35%	23%	23 $\pm$ 4	
0,063 mm-es szitán átesett	6-12%	9,5%	9,5 $\pm$ 2	
Szabadhézag tartalom	V=2,5 - 4,0 %	4,0 (V/V)%	4,0 $\pm$ 1,8	
Kötőanyag telítettség VFB %		75,7%		
Vízérzékenység	min ITSR ₈₀ %	94%	$\geq$ 80	
Maradó alakváltozási ellenállás	PRD _{AIR} 5,0	4,5%	$\leq$ 5	
	WTS _{AIR}	0,08	<0,3	
Fáradási ellenállás	C NR	126	NR	
Merevség, S Mpa	NR	-	NR	
Aszfaltkeverék gyártási hőmérséklete, max. °C			190	
Aszfaltkeverék beépítési hőmérséklete, min. °C			150	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9.pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A teljesítménynyilatkozat visszavonásig érvényes.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Somogyi Lajos ügyvezető igazgató

PUHI - TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT.

Tárnok, 2026.07.01
(a kiállítás helye és dátuma)

Somogyi Lajos
ügyvezető igazgató



PUHI-TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT



PUHI-Tárnok Kft
2009
3119-CPR-0005

Teljesítménynyilatkozat

a 305/2011/EU rendelet és a 275/2013.(VII.16.) Korm. rendelet alapján

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **AC 11 kötő(N) B 50/70**
2. Típuszám: **Típusvizsgálat száma "42/2026"** **Receptszám "42"**
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:
Az MSZ EN 13108-1:2006 Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. Aszfaltbeton
Utak és más, forgalom által járt területen használt aszfaltkeverékek
4. Gyártó neve, címe: **PUHI-TÁRNOK Út-és Hídépítő KFT**
2461 Tárnok, Fehérvári út 34. Tel.:06-23-389-884 Fax: 06-23-389-984
5. A meghatalmazott képviselő neve: **Somogyi Lajos ügyvezető igazgató**
6. Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: **2+**
7. Az **MSZ EN 13108-1:2006, EN 13108-1:2006/ AC:2008 ZA melléklete Aszfaltkeverékek.**
Anyagelőírások. Aszfaltbeton harmonizált szabvány szerint **Magyar Közút Nonprofit Zrt.** elvégezte a gyártó üzemi gyártásellenőrzésének kezdeti vizsgálatát, és végzi az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését. Ezen eljárások alapján a bejelentett tanúsító szerv kiadta a **3119-CPR-0005** számú **EK Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítványt.**

8. Az európai műszaki értékelés hivatkozási száma: **Nem értelmezhető**
9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény, a teljesítménykövetelmények értékelése

Alapvető tulajdonságok	Előírt érték/osztály	Tip. vizsg.szerinti érték	Teljesítmény	e-UT 05.02.11:2018/M2:2021 e-UT 05.02.11:2018/M2:2025
Oldhatókötőanyag tart.	Bmin 4,42($\alpha=0,94$)	4,5 m/m %	4,5 $\pm$ 0,50	
16,00 mm-es szitán átesett	100%	100%	100	
11,20 mm-es szitán átesett	90-100%	98%	98 -8	
5,60 mm-es szitán átesett	50-75%	63%	63 $\pm$ 7	
2,00 mm-es szitán átesett	30-50%	37%	37 $\pm$ 6	
1,00 mm-es szitán átesett	15-40%	24%	24 $\pm$ 4	
0,063 mm-es szitán átesett	6-10%	8,5%	8,5 $\pm$ 2	
Szabadhézag tartalom	V= 3,0 - 4,5 %	4,3 (V/V)%	4,3 $\pm$ 1,8	
Vízérzékenység	min ITSR₈₀ %	89,0%	$\geq$80	
Kötőanyag telítettség VFB %		71,4%		
Ásványi váz hézagtart.VMA		15,2%		
Aszfaltkeverék gyártási hőmérséklete, max. °C			180	
Aszfaltkeverék beépítési hőmérséklete, min. °C			140	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9.pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A teljesítménynyilatkozat visszavonásig érvényes.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: **Somogyi Lajos ügyvezető igazgató**

PUHI - TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

Tárnok, 2026.07.01.
(a kiállítás helye és dátuma)

Somogyi Lajos
ügyvezető igazgató



PUHI-TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT



PUHI-Tárnok Kft
2009
3119-CPR-0005

Teljesítménynyilatkozat

a 305/2011/EU rendelet és a 275/2013.(VII.16.) Korm. rendelet alapján

- A terméktípus egyedi azonosító kódja: **AC 16 kopó (F) B 50/70**
- Típuszám: **Típusvizsgálat száma "048/2026"** **Receptszám "48"**
- Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:
Az MSZ EN 13108-1:2006 Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. Aszfaltbeton
Utak és más, forgalom által járt területen használt aszfaltkeverékek
- Gyártó neve, címe: **PUHI-TÁRNOK Út-és Hídépítő KFT**
2461 Tárnok, Fehérvári út 34. Tel.:06-23-389-884 Fax: 06-23-389-984
- A meghatalmazott képviselő neve: **Somogyi Lajos ügyvezető igazgató**
- Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: **2+**
- Az **MSZ EN 13108-1:2006, EN 13108-1:2006/ AC:2008 ZA melléklete Aszfaltkeverékek.**
Anyagelőírások. Aszfaltbeton harmonizált szabvány szerint **Magyar Közút Nonprofit Zrt.** elvégezte a gyártó üzemi gyártásellenőrzésének kezdeti vizsgálatát, és végzi az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését. Ezen eljárások alapján a bejelentett tanúsító szerv kiadta a **3119-CPR-0005** számú **EK Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítványt.**

- Az európai műszaki értékelés hivatkozási száma: **Nem értelmezhető**
- Nyilatkozat szerinti teljesítmény, a teljesítménykövetelmények értékelése

Alapvető tulajdonságok	Előírt érték/osztály	Tip. vizsg.szerinti érték	Teljesítmény	e-UT 05.02.11.2018/M1.2021 e-UT 05.02.11.2018/M2.2025
Oldhatókötőanyag tart.	Bmin 4,70($\alpha=0,94$)	4,8 m/m %	4,8 $\pm$ 0,60	
22,4 mm-es szitán átesett	100%	100%	100	
16,0 mm-es szitán átesett	90-100%	99%	99-9	
11,20 mm-es szitán átesett	60-80%	79%	79 $\pm$ 9	
8,00 mm-es szitán átesett	45-70%	62%	62 $\pm$ 9	
5,60 mm-es szitán átesett	38-60%	51%	51 $\pm$ 9	
2,00 mm-es szitán átesett	21-43%	31%	31 $\pm$ 7	
1,00 mm-es szitán átesett	12-33%	21%	21 $\pm$ 5	
0,063 mm-es szitán átesett	5-10%	8,8%	8,8 $\pm$ 3	
Szabadhézag tartalom	V=2,5 - 4,0 %	4,0 (V/V)%	4,0 $\pm$ 2,3	
Kötőanyag telítettség VFB %		74,6%		
Vízérzékenység	min ITSR ₈₀ %	91%	$\geq$ 80	
Maradó alakváltozási ellenállás	PRD _{AIR}	5,5%	$\leq$ 7	
	WTS _{AIR}	0,12	<0,3	
Fáradási ellenállás	C NR	-	NR	
Merevség, S MPa	NR	-	NR	
Aszfaltkeverék gyártási hőmérséklete, max. °C			180	
Aszfaltkeverék beépítési hőmérséklete, min. °C			140	

- Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9.pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A teljesítménynyilatkozat visszavonásig érvényes.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: **Somogyi Lajos ügyvezető igazgató**

PUHI - TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

Tárnok, 2026.07.01.
(a kiállítás helye és dátuma)

Somogyi Lajos
ügyvezető igazgató



PUHI-TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT



PUHI-Tárnok Kft
2009
3119-CPR-0005

Teljesítménynyilatkozat

a 305/2011/EU rendelet és a 275/2013.(VII.16.) Korm. rendelet alapján

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **AC 16 alap-kopó(N) B 50/70**
2. Típuszám: **Típusvizsgálat száma "36/2026"** **Receptszám "36"**
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:
Az MSZ EN 13108-1:2006 Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. Aszfaltbeton
Utak és más, forgalom által járt területen használt aszfaltkeverékek
4. Gyártó neve, címe: PUHI-TÁRNOK Út-és Hídépítő KFT
2461 Tárnok, Fehérvári út 34. Tel.:06-23-389-884 Fax: 06-23-389-984
5. A meghatalmazott képviselő neve: Somogyi Lajos ügyvezető igazgató
6. Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: **2+**
7. Az **MSZ EN 13108-1:2006, EN 13108-1:2006/ AC:2008 ZA melléklete Aszfaltkeverékek.**

Anyagelőírások. Aszfaltbeton harmonizált szabvány szerint **Magyar Közút Nonprofit Zrt.** elvégezte a gyártó üzemi gyártásellenőrzésének kezdeti vizsgálatát, és végzi az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését. Ezen eljárások alapján a bejelentett tanúsító szerv kiadta a **3119-CPR-0005** számú **EK Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítványt.**

8. Az európai műszaki értékelés hivatkozási száma: Nem értelmezhető
9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény, a teljesítménykövetelmények értékelése

Alapvető tulajdonságok	Előírt érték/osztály	Tip. vizsg. szerinti érték	Teljesítmény	e-UT 05.02.11:2018/M1:2021 e-UT 05.02.11:2018/M2:2025
Oldhatókötőanyag tart.	B _{min} 4,70($\alpha=0,94$)	4,7 m/m %	4,7 $\pm$ 0,60	
22,40 mm-es szitán átesett	100%	100%	100	
16,00 mm-es szitán átesett	90-100%	99%	99 - 9	
11,20 mm-es szitán átesett	70-90%	78%	78 $\pm$ 9	
8,00 mm-es szitán átesett	50-75%	64%	64 $\pm$ 9	
2,00 mm-es szitán átesett	25-40%	35%	35 $\pm$ 7	
1,00 mm-es szitán átesett	15-30%	24%	24 $\pm$ 5	
0,063 mm-es szitán átesett	4-10%	9,2%	9,2 $\pm$ 3	
Szabadhézag tartalom	V= 2,5 - 4,0 %	3,9 (V/V)%	3,9 $\pm$ 2,3	
Vízérzékenység	min ITSR ₈₀ %	88,4%	$\geq$ 80	
Kötőanyag telítettség VFB %		74,3%		
Aszfaltkeverék gyártási hőmérséklete, max. °C			180	
Aszfaltkeverék beépítési hőmérséklete, min. °C			140	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9.pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.


E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A teljesítménynyilatkozat visszavonásig érvényes.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Somogyi Lajos ügyvezető igazgató

PUHI - TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT.

Tárnok, 2026.07.01.
(a kiállítás helye és dátuma)


Somogyi Lajos
Ügyvezető igazgató



PUHI-TÁRNOK

ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT



PUHI-Tárnok Kft
2009
3119-CPR-0005

Teljesítménynyilatkozat

a 305/2011/EU rendelet és a 275/2013.(VII.16.) Korm. rendelet alapján

- A terméktípus egyedi azonosító kódja: **AC 16 alap-kopó(N) B 50/70**
- Típuszám: **Típusvizsgálat száma "34/2026"** **Receptszám "34"**
- Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:
Az MSZ EN 13108-1:2006 Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. Aszfaltbeton
Utak és más, forgalom által járt területen használt aszfaltkeverékek
- Gyártó neve, címe: PUHI-TÁRNOK Út-és Hídépítő KFT
2461 Tárnok, Fehérvári út 34. Tel.:06-23-389-884 Fax: 06-23-389-984
- A meghatalmazott képviselő neve: Somogyi Lajos ügyvezető igazgató
- Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: **2+**
- Az **MSZ EN 13108-1:2006, EN 13108-1:2006/ AC:2008 ZA melléklete Aszfaltkeverékek.**
Anyagelőírások. Aszfaltbeton harmonizált szabvány szerint **Magyar Közút Nonprofit Zrt.** elvégezte a gyártó üzemi gyártásellenőrzésének kezdeti vizsgálatát, és végzi az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését. Ezen eljárások alapján a bejelentett tanúsító szerv kiadta a **3119-CPR-0005** számú **EK Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítványt.**

- Az európai műszaki értékelés hivatkozási száma: Nem értelmezhető
- Nyilatkozat szerinti teljesítmény, a teljesítménykövetelmények értékelése

Alapvető tulajdonságok	Előírt érték/osztály	Tip. vizsg.szerinti érték	Teljesítmény	e-UT 05.02.11:2018/M1:2021 e-UT 05.02.11:2018/M2:2025
Oldhatókötőanyag tart.	B _{min} 4,71(α=0,94)	4,7 m/m %	4,7 ± 0,60	
22,40 mm-es szitán átesett	100%	100%	100	
16,00 mm-es szitán átesett	90-100%	99%	99 -9	
11,20 mm-es szitán átesett	70-90%	78%	78 ± 9	
8,00 mm-es szitán átesett	50-75%	64%	64 ± 9	
2,00 mm-es szitán átesett	25-40%	36%	36 ± 7	
1,00 mm-es szitán átesett	15-30%	25%	25 ± 5	
0,063 mm-es szitán átesett	4-10%	9,2%	9,2 ± 3	
Szabadhézag tartalom	V= 2,5 ± 4,0 %	3,9 (V/V)%	3,9 ± 2,3	
Vízérzékenység	min I _{TSR} 80%	89,0%	≥80	
Kötőanyag telítettség VFB %		74,5%		
Ásványi váz hézag. VMA V/V		15,3%		
Aszfaltkeverék gyártási hőmérséklete, max. °C			180	
Aszfaltkeverék beépítési hőmérséklete, min. °C			140	

- Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9.pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.


E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A teljesítménynyilatkozat visszavonásig érvényes.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Somogyi Lajos ügyvezető igazgató

PUHI - TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

Tárnok, 2026.07.01.
(a kiállítás helye és dátuma)


Somogyi Lajos
ügyvezető igazgató



PUHI-TÁRNOK

ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT



PUHI-Tárnok Kft

2009

3119-CPR-0005

Teljesítménynyilatkozat

a 305/2011/EU rendelet és a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet alapján

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **AC 16 kötő (F) B 50/70**
2. Típuszám: **Típusvizsgálat száma "033/2026"** **Receptszám "33"**
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:
Az MSZ EN 13108-1:2006 Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. Aszfaltbeton
Utak és más, forgalom által járt területen használt aszfaltkeverékek
4. Gyártó neve, címe: PUHI-TÁRNOK Út-és Hídépítő KFT

2461. Tárnok, Fehérvári út 34. Tel.: 06-23-389-884 Fax: 06-23-389-984

5. A meghatalmazott képviselő neve: Somogyi Lajos ügyvezető igazgató
6. Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: **2+**
7. Az **MSZ EN 13108-1:2006, EN 13108-1:2006/ AC:2008 ZA melléklete Aszfaltkeverékek.**

Anyagelőírások. Aszfaltbeton harmonizált szabvány szerint **Magyar Közút Nonprofit Zrt.** elvégezte a gyártó üzemi gyártásellenőrzésének kezdeti vizsgálatát, és végzi az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését. Ezen eljárások alapján a bejelentett tanúsító szerv kiadta a **3119-CPR-0005** számú **EK Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítványt.**

8. Az európai műszaki értékelés hivatkozási száma: Nem értelmezhető

9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény, a teljesítménykövetelmények értékelése

Alapvető tulajdonságok	Előírt érték/osztály	Tip. vizsg.szerinti érték	Teljesítmény	* e-UT 05.02.11:2018/M1: 2021 e-UT 05.02.11:2018/M2: 2025
Oldhatókötőanyag tart.	B _{min} 4,2(α=0,934)	4,2%	4,2 ± 0,60	
22,4 mm-es szitán átesett	100%	100%	100	
16,0 mm-es szitán átesett	90-100%	99%	99 - 9	
8,00 mm-es szitán átesett	42-67%	56%	56 ± 9	
5,60 mm-es szitán átesett	35-60%	47%	47 ± 9	
2,00 mm-es szitán átesett	18-40%	29%	29 ± 7	
1,00 mm-es szitán átesett	10-30%	20%	20 ± 5	
0,063 mm-es szitán átesett	4-9%	7,7%	7,7 ± 3	
Szabadhézag tartalom	V=3,0 – 5,0 %	4,9(V/V)%	4,9±2,3	
Kötőanyag telítettség VFB %		67,5%		
Ásványi váz hézag. VMA V/V %		15%		
Vízérzékenység	min ITSR ₈₀ %	82%	>80	
Maradó alakváltozási ellenállás	PRD _{AIR}	5,3%	<7	
	WTS _{AIR}	0,08	<0,3	
Merevség, S MPa	NR	-	NR	
Fáradási ellenállás ε	NR	-	NR	
Kezdeti merevség S_{0 mix} MPa	NR	-	NR	
Aszfaltkeverék gyártási hőmérséklete, max. °C			180	
Aszfaltkeverék beépítési hőmérséklete, min. °C			140	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel. a 9.pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A teljesítménynyilatkozat visszavonásig érvényes.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Somogyi Lajos ügyvezető igazgató

PUHI - TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

Tárnok, 2026.07.01.
(a kiállítás helye és dátuma)

Somogyi Lajos
ügyvezető igazgató



PUHI-TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT



PUHI-Tárnok Kft
2009
3119-CPR-0005

Teljesítménynyilatkozat

a 305/2011/EU rendelet és a 275/2013.(VII.16.) Korm. rendelet alapján

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **AC 16 kötő (ml) B 50/70+P2000**
2. Típuszám: **Típusvizsgálat száma "029/2026"** **Receptszám "29"**
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:

Az MSZ EN 13108-1:2006 Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. Aszfaltbeton

Utak és más, forgalom által járt területen használt aszfaltkeverékek

4. Gyártó neve, címe: **PUHI-TÁRNOK Út-és Hídépítő KFT**

2461 Tárnok, Fehérvári út 34. Tel.:06-23-389-884 Fax: 06-23-389-984

5. A meghatalmazott képviselő neve: **Somogyi Lajos ügyvezető igazgató**

6. Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: **2+**

7. Az **MSZ EN 13108-1:2006, EN 13108-1:2006/ AC:2008 ZA melléklete Aszfaltkeverékek.**

Anyagelőírások. Aszfaltbeton harmonizált szabvány szerint **Magyar Közút Nonprofit Zrt.** elvégezte a gyártó üzemi gyártásellenőrzésének kezdeti vizsgálatát, és végzi az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését. Ezen eljárások alapján a bejelentett tanúsító szerv kiadta a **3119-CPR-0005** számú **EK Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítványt.**

8. Az európai műszaki értékelés hivatkozási száma: **Nem értelmezhető**

9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény, a teljesítménykövetelmények értékelése

Alapvető tulajdonságok	Előírt érték/osztály	Tip. vizsg.szerinti érték	Teljesítmény
Oldhatókötőanyag tart.	$B_{min}4,2(\alpha=0,934)$	4,3 m/m %	$4,3 \pm 0,60$
22,4 mm-es szitán átesett	100%	100%	100
16,0 mm-es szitán átesett	90-100%	99%	99 - 9
8,00 mm-es szitán átesett	42-67%	57%	57 ± 9
5,60 mm-es szitán átesett	35-60%	48%	48 ± 9
2,00 mm-es szitán átesett	18-40%	30%	30 ± 7
1,00 mm-es szitán átesett	10-30%	21%	21 ± 5
0,063 mm-es szitán átesett	4-9%	8,4%	$8,4 \pm 3$
Szabadhézagtartalom	$V=3,0 - 5,0 \%$	4,6 (V/V)%	$4,6 \pm 2,3$
Kötőanyag telítettség VFB %		69,5%	
Ásványi váz hézag. VMA V/V%		15,2%	
Vízérzékenység	$\min ITSR_{80} \%$	87%	>85
Maradó alakváltozási ellenállás	PRD _{AIR}	3,9%	≤ 4
	WTS _{AIR}	0,08%	<0,3
Merevség MPa	NR	7820	> 7000
Fáradási ellenállás ϵ	NR	133	>130
Kezdeti merevség $S_{0 mix}$ MPa	NR	9873	NR
Aszfaltkeverék gyártási hőmérséklete, max. °C			190
Aszfaltkeverék beépítési hőmérséklete, min. °C			155

e-UT 05.02.11:2018/M1: 2021
e-UT 05.02.11:2018/M2: 2025

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9.pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A teljesítménynyilatkozat visszavonásig érvényes.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: **Somogyi Lajos ügyvezető igazgató**

PUHI - TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

Tárnok, 2026.07.01.
(a kiállítás helye és dátuma)

Somogyi Lajos
ügyvezető igazgató



PUHI-TÁRNOK

ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT



PUHI-Tárnok Kft
2009
3119-CPR-0005

Teljesítménynyilatkozat

a 305/2011/EU rendelet és a 275/2013.(VII.16.) Korm. rendelet alapján

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **AC 16 kötő (ml) PmB 25/55-65**

2. Típuszám: **Típusvizsgálat száma "028/2026" Receptszám "28"**

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:

Az MSZ EN 13108-1:2006 Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. Aszfaltbeton

Utak és más, forgalom által járt területen használt aszfaltkeverékek

4. Gyártó neve, címe: PUHI-TÁRNOK Út-és Hídépítő KFT

2461 Tárnok, Fehérvári út 34. Tel.:06-23-389-884 Fax: 06-23-389-984

5. A meghatalmazott képviselő neve: Somogyi Lajos ügyvezető igazgató

6. Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: **2+**

7. Az **MSZ EN 13108-1:2006, EN 13108-1:2006/ AC:2008 ZA melléklete Aszfaltkeverékek.**

Anyagelőírások. Aszfaltbeton harmonizált szabvány szerint **Magyar Közút Nonprofit Zrt.** elvégezte a gyártó üzemi gyártásellenőrzésének kezdeti vizsgálatát, és végzi az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését. Ezen eljárások alapján a bejelentett tanúsító szerv kiadta a **3119-CPR-0005** számú **EK Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítványt.**

8. Az európai műszaki értékelés hivatkozási száma: Nem értelmezhető

9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény, a teljesítménykövetelmények értékelése

Alapvető tulajdonságok	Előírt érték/osztály	Tip. vizsg.szerinti érték	Teljesítmény
Oldhatókötőanyag tart.	Bmin4,2($\alpha=0,934$)	4,3 m/m %	4,3 $\pm$ 0,60
22,4 mm-es szitán átesett	100%	100%	100
16,00 mm-es szitán átesett	90-100%	99%	99 - 9
8,00 mm-es szitán átesett	42-67%	57%	57 $\pm$ 9
5,60 mm-es szitán átesett	35-60%	48%	48 $\pm$ 9
2,00 mm-es szitán átesett	18-40%	30%	30 $\pm$ 7
1,00 mm-es szitán átesett	10-30%	21%	21 $\pm$ 5
0,063 mm-es szitán átesett	4-9%	8,4%	8,4 $\pm$ 3
Szabadhézag tartalom	V=3,0 – 5,0 %	4,5 (V/V)%	4,5 $\pm$ 2,3
Kötőanyag telítettség VFB %		70,1%	
Ásványi váz hézag. VMA V/V%		15,1%	
Vízérzékenység	min ITSR ₈₀ %	88%	>85
Maradó alakváltozási ellenállás	PRD _{AIR}	3,7%	$\leq$ 4
	WTS _{AIR}	0,08%	<0,3
Merevség	Mpa NR	7840	> 7000
Fáradási ellenállás ϵ	NR	131	>130
Kezdeti merevség S_{0 mix}, MPa	NR	9081	NR
Aszfaltkeverék gyártási hőmérséklete, max. °C			190
Aszfaltkeverék beépítési hőmérséklete, min. °C			155

e-UT 05.02.11:2018/M1: 2021
e-UT 05.02.11:2018/M2: 2025

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9.pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A teljesítménynyilatkozat visszavonásig érvényes.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Somogyi Lajos ügyvezető igazgató

PUHI - TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

Tárnok, 2026.07.01
(a kiállítás helye és dátuma)

Somogyi Lajos
Ügyvezető igazgató



PUHI-TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT



PUHI-Tárnok Kft
2009
3119-CPR-0005

Teljesítménynyilatkozat

a 305/2011/EU rendelet és a 275/2013.(VII.16.) Korm. rendelet alapján

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **AC 16 alap(N) B 50/70**
2. Típuszám: **Típusvizsgálat száma "35/2026"** **Receptszám "35"**
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:
Az MSZ EN 13108-1:2006 Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. Aszfaltbeton
Utak és más, forgalom által járt területen használt aszfaltkeverékek
4. Gyártó neve, címe: **PUHI-TÁRNOK Út-és Hídépítő KFT**
2461 Tárnok, Fehérvári út 34. Tel.:06-23-389-884 Fax: 06-23-389-984
5. A meghatalmazott képviselő neve: **Somogyi Lajos ügyvezető igazgató**
6. Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: **2+**
7. Az **MSZ EN 13108-1:2006, EN 13108-1:2006/ AC:2008 ZA melléklete Aszfaltkeverékek.**
Anyagelőírások. Aszfaltbeton harmonizált szabvány szerint **Magyar Közút Nonprofit Zrt.** elvégezte a gyártó üzemi gyártásellenőrzésének kezdeti vizsgálatát, és végzi az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését. Ezen eljárások alapján a bejelentett tanúsító szerv kiadta a **3119-CPR-0005** számú **EK Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítványt.**

8. Az európai műszaki értékelés hivatkozási száma: **Nem értelmezhető**
9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény, a teljesítménykövetelmények értékelése

Alapvető tulajdonságok	Előírt érték/osztály	Tip. vizsg.szerinti érték	Teljesítmény	e-UT 05.02.11:2018/M1:2021 e-UT 05.02.11:2018/M2:2025
Oldhatókötőanyag tart.	Bmin 4,02($\alpha=0,96$)	4,0 m/m %	4,0 $\pm$ 0,60	
22,40 mm-es szitán átesett	100%	100%	100	
16,00 mm-es szitán átesett	90-100%	99%	99 - 9	
11,20 mm-es szitán átesett	72-90%	80%	80 $\pm$ 9	
8,00 mm-es szitán átesett	55-80%	66%	66 $\pm$ 9	
2,00 mm-es szitán átesett	25-50%	36%	36 $\pm$ 7	
1,00 mm-es szitán átesett	10-35%	29%	29 $\pm$ 5	
0,063 mm-es szitán átesett	4-10%	6,6%	6,6 $\pm$ 3	
Szabadhézag tartalom	V= 3,0 – 4,5 %	4,3 (V/V)%	4,3 $\pm$ 2,3	
Vízérzékenység	min ITSR ₈₀ %	83,8%	$\geq$ 80	
Kötőanyag telítettség VFB %		69,0%		
Ásványi váz hézag. VMA V/V		14,0%		
Aszfaltkeverék gyártási hőmérséklete, max. °C			180	
Aszfaltkeverék beépítési hőmérséklete, min. °C			140	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9.pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A teljesítménynyilatkozat visszavonásig érvényes.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: **Somogyi Lajos ügyvezető igazgató**

PUHI - TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

Tárnok, 20226.07.01
(a kiállítás helye és dátuma)

Somogyi Lajos
ügyvezető igazgató



PUHI-TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT



PUHI-Tárnok Kft
2009
3119-CPR-0005

Teljesítménynyilatkozat

a 305/2011/EU rendelet és a 275/2013.(VII.16.) Korm. rendelet alapján

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **AC 22 kötő (mF) B 50/70+P2000**
2. Típuszám: **Típusvizsgálat száma "030/2026"** **Receptszám "30"**
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:
Az MSZ EN 13108-1:2006 Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. Aszfaltbeton
Utak és más, forgalom által járt területen használt aszfaltkeverékek
4. Gyártó neve, címe: PUHI-TÁRNOK Út-és Hídépítő KFT
2461 Tárnok, Fehérvári út 34. Tel.:06-23-389-884 Fax: 06-23-389-984
5. A meghatalmazott képviselő neve: Somogyi Lajos ügyvezető igazgató
6. Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: **2+**
7. Az **MSZ EN 13108-1:2006, EN 13108-1:2006/ AC:2008 ZA melléklete Aszfaltkeverékek.**
Anyagelőírások. Aszfaltbeton harmonizált szabvány szerint **Magyar Közút Nonprofit Zrt.** elvégezte a gyártó üzemi gyártásellenőrzésének kezdeti vizsgálatát, és végzi az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését. Ezen eljárások alapján a bejelentett tanúsító szerv kiadta a **3119-CPR-0005** számú **EK Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítványt.**
8. Az európai műszaki értékelés hivatkozási száma: Nem értelmezhető
9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény, a teljesítménykövetelmények értékelése

Alapvető tulajdonságok	Előírt érték/osztály	Tip. vizsg.szerinti érték	Teljesítmény
Oldhatókötőanyag tart.	$B_{min} 3,75 (\alpha=0,934)$	3,9 m/m %	3,9± 0,60
31,5 mm-es szitán átesett	100%	100%	100
22,4 mm-es szitán átesett	90-100%	98%	98 - 9
11,2 mm-es szitán átesett	50-75%	67%	67 ± 9
5,60 mm-es szitán átesett	28-53%	43%	43 ± 9
2,00 mm-es szitán átesett	15-40%	26%	26 ± 7
1,00 mm-es szitán átesett	9-30%	19%	19 ± 5
0,063 mm-es szitán átesett	4-8%	7,5%	7,5 ± 3
Szabadhézag tartalom	V=3,0 – 5,0 %	5,0 (V/V)%	5,0±2,3
Kötőanyag telítettség VFB %		65,6%	
Ásványi váz hézag. VMA V/V %		14,5%	
Vízérzékenység	min ITSR ₈₀ %	92,0%	>85
Maradó alakváltozási ellenállás	PRD _{AIR}	4,7%	≤ 5
	WTS _{AIR}	0,12	<0,3
Merevség	Mpa NR	-	NR
Fáradási ellenállás ε	NR	-	NR
Kezdeti merevség S_{0 mix}, MPa	NR	-	NR
Aszfaltkeverék gyártási hőmérséklete, max. °C			190
Aszfaltkeverék beépítési hőmérséklete, min. °C			155

e-UT 05.02.11:2018/M1: 2021
e-UT 05.02.11:2018/M2: 2025

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9.pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A teljesítménynyilatkozat visszavonásig érvényes.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Somogyi Lajos ügyvezető igazgató

PUHI - TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

Tárnok, 2026.07.01.
(a kiállítás helye és dátuma)

Somogyi Lajos
ügyvezető igazgató



PUHI-TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT



PUHI-Tárnok Kft
2009
3119-CPR-0005

Teljesítménynyilatkozat

a 305/2011/EU rendelet és a 275/2013.(VII.16.) Korm. rendelet alapján

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **AC 22 kötő (N) B 50/70**
2. Típuszám: **Típusvizsgálat száma "43/2026" Receptszám "43"**
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:
Az MSZ EN 13108-1:2006 Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. Aszfaltbeton
Utak és más, forgalom által járt területen használt aszfaltkeverékek
4. Gyártó neve, címe: **PUHI-TÁRNOK Út-és Hídépítő KFT**
2461 Tárnok; Fehérvári út 34. Tel.:06-23-389-884 Fax: 06-23-389-984
5. A meghatalmazott képviselő neve: **Somogyi Lajos ügyvezető igazgató**
6. Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: **2+**
7. Az **MSZ EN 13108-1:2006, EN 13108-1:2006/ AC:2008 ZA melléklete Aszfaltkeverékek.**
Anyagelőírások. Aszfaltbeton harmonizált szabvány szerint **Magyar Közút Nonprofit Zrt.** elvégezte a gyártó üzemi gyártásellenőrzésének kezdeti vizsgálatát, és végzi az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését. Ezen eljárások alapján a bejelentett tanúsító szerv kiadta a **3119-CPR-0005** számú **EK Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítványt.**

8. Az európai műszaki értékelés hivatkozási száma: **Nem értelmezhető**
9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény, a teljesítménykövetelmények értékelése

Alapvető tulajdonságok	Előírt érték/osztály	Tip. vizsg.szerinti érték	Teljesítmény	e-UT 05.02.11:2018/M1:2021 e-UT 05.02.11:2018/M2:2025
Oldhatókötőanyag tart.	B _{min} 3,77($\alpha=0,94$)	3,8 m/m %	3,8 ± 0,60	
31,5 mm-es szitán átesett	100%	100%	100	
22,4 mm-es szitán átesett	90-100%	99%	99 -9	
11,2 mm-es szitán átesett	50-80%	72%	72 ± 9	
5,60 mm-es szitán átesett	30-55%	51%	51 ± 9	
2,00 mm-es szitán átesett	20-40%	30%	30 ± 7	
1,00 mm-es szitán átesett	15-33%	20%	20 ± 5	
0,063 mm-es szitán átesett	4-8%	7,1%	7,1 ± 3	
Szabadhézag tartalom	V= 3,0- 5,0 %	5,0 (V/V)%	5,0 ± 2,3	
Vízérzékenység	min ITS _{R80} %	89,0%	≥80	
Kötőanyag telítettség VFB %		65,1%		
Ásványi váz hézag. VMA		14,2%		
Aszfaltkeverék gyártási hőmérséklete, max. °C			180	
Aszfaltkeverék beépítési hőmérséklete, min. °C			140	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9.pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.


E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A teljesítménynyilatkozat visszavonásig érvényes.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: **Somogyi Lajos ügyvezető igazgató**

PUHI - TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

Tárnok, 2026.07.01
(a kiállítás helye és dátuma)


Somogyi Lajos
ügyvezető igazgató



PUHI-TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT



PUHI-Tárnok Kft
2009
3119-CPR-0005

Teljesítménynyilatkozat

a 305/2011/EU rendelet és a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet alapján

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **AC 22 kötő (F) B 50/70**
2. Típuszám: **Típusvizsgálat száma "047/2026"** **Receptszám "47"**
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:
Az MSZ EN 13108-1:2006 Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. Aszfaltbeton
Utak és más, forgalom által járt területen használt aszfaltkeverékek
4. Gyártó neve, címe: PUHI-TÁRNOK Út-és Hídépítő KFT
2461 Tárnok, Fehérvári út 34. Tel.: 06-23-389-884 Fax: 06-23-389-984
5. A meghatalmazott képviselő neve: Somogyi Lajos ügyvezető igazgató
6. Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: **2+**
7. Az **MSZ EN 13108-1:2006, EN 13108-1:2006/ AC:2008 ZA melléklete Aszfaltkeverékek.**
Anyagelőírások. Aszfaltbeton harmonizált szabvány szerint **Magyar Közút Nonprofit Zrt.** elvégezte a gyártó üzemi gyártásellenőrzésének kezdeti vizsgálatát, és végzi az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését. Ezen eljárások alapján a bejelentett tanúsító szerv kiadta a **3119-CPR-0005** számú **EK Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítványt.**
8. Az európai műszaki értékelés hivatkozási száma: Nem értelmezhető
9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény, a teljesítménykövetelmények értékelése

Alapvető tulajdonságok	Előírt érték/osztály	Tip. vizsg.szerinti érték	Teljesítmény
Oldhatókötőanyag tart.	B _{min} 3,76(α=0,94)	3,9 m/m %	3,9 ± 0,60
31,5 mm-es szitán átesett	100%	100%	100
22,4 mm-es szitán átesett	90-100%	96%	96 - 9
11,20 mm-es szitán átesett	50-75%	66%	66 ± 9
5,60 mm-es szitán átesett	28-53%	43%	43 ± 9
2,00 mm-es szitán átesett	15-40%	26%	26 ± 7
1,00 mm-es szitán átesett	9-30%	18%	18 ± 5
0,063 mm-es szitán átesett	4-8%	7,7%	7,7 ± 3
Szabadhézag tartalom	V= 3,0- 5,0 %	4,9 (V/V)%	4,9±2,3
Kötőanyag telítettség VFB %		66,2%	
Vízérzékenység	min ITSR ₈₀ %	89%	≥80
Maradó alakváltozási ellenállás	PRD _{AIR}	4,9%	≤ 7
	WTS _{AIR}	0,11	<0,3
Fáradási ellenállás	ε NR	129	NR
Merevség S MPa	NR	-	NR
Kezdeti merevség S_{0 mix}, MPa	NR	-	NR
Aszfaltkeverék gyártási hőmérséklete, max. °C			180
Aszfaltkeverék beépítési hőmérséklete, min. °C			140

e-UT 05.02.11:2018/M1:2021
e-UT 05.02.11:2018/M2:2025

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9.pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A teljesítménynyilatkozat visszavonásig érvényes.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Somogyi Lajos ügyvezető igazgató

PUHI - TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

Tárnok, 2026.07.01.
(a kiállítás helye és dátuma)

Somogyi Lajos
ügyvezető igazgató



PUHI-TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT



PUHI-Tárnok Kft
2009
3119-CPR-0005

Teljesítménynyilatkozat

a 305/2011/EU rendelet és a 275/2013.(VII.16.) Korm. rendelet alapján

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **AC 22 kötő (mF) PmB 25/55-65**
2. Típusszám: **Típusvizsgálat száma "031/2026"** **Receptszám "31"**
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:
Az MSZ EN 13108-1:2006 Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. Aszfaltbeton
Utak és más, forgalom által járt területen használt aszfaltkeverékek
4. Gyártó neve, címe: **PUHI-TÁRNOK Út-és Hídépítő KFT**
2461 Tárnok, Fehérvári út 34. Tel.:06-23-389-884 Fax: 06-23-389-984
5. A meghatalmazott képviselő neve: **Somogyi Lajos ügyvezető igazgató**
6. Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: **2+**
7. Az **MSZ EN 13108-1:2006, EN 13108-1:2006/ AC:2008 ZA melléklete Aszfaltkeverékek.**
Anyagelőírások. Aszfaltbeton harmonizált szabvány szerint **Magyar Közút Nonprofit Zrt.** elvégezte a gyártó üzemi gyártásellenőrzésének kezdeti vizsgálatát, és végzi az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését. Ezen eljárások alapján a bejelentett tanúsító szerv kiadta a **3119-CPR-0005** számú **EK Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítványt.**
8. Az európai műszaki értékelés hivatkozási száma: **Nem értelmezhető**
9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény, a teljesítménykövetelmények értékelése

Alapvető tulajdonságok	Előírt érték/osztály	Tip. vizsg.szerinti érték	Teljesítmény
Oldhatókötőanyag tart.	Bmin3,8($\alpha=0,95$)	3,9 m/m %	3,9 $\pm$ 0,60
31,5 mm-es szitán átesett	100%	100%	100
22,4 mm-es szitán átesett	90-100%	98%	98 - 9
11,2 mm-es szitán átesett	50-75%	67%	67 $\pm$ 9
5,60 mm-es szitán átesett	28-53%	43%	43 $\pm$ 9
2,00 mm-es szitán átesett	15-40%	26%	26 $\pm$ 7
1,00 mm-es szitán átesett	9-30%	19%	19 $\pm$ 5
0,063 mm-es szitán átesett	4-8%	7,5%	7,5 $\pm$ 3
Szabadhézag tartalom	V=3,0 – 5,0 %	5,0 (V/V)%	5,0 $\pm$ 2,3
Kötőanyag telítettség VFB %		65,3%	
Ásványi váz hézag. VMA V/V %		14,5%	
Vízérzékenység	min ITSR ₈₀ %	91%	$\geq$ 85
Maradó alakváltozási ellenállás	PRD _{AIR}	4,9%	$\leq$ 5
	WTS _{AIR}	0,11%	<0,3
Merevség	Mpa NR	-	NR
Fáradási ellenállás ϵ	NR	-	NR
Kezdeti merevség S_{0 mix}, MPa	NR	-	NR
Aszfaltkeverék gyártási hőmérséklete, max. °C			190
Aszfaltkeverék beépítési hőmérséklete, min. °C			155

e-UT 05.02.11:2018/M1: 2021
e-UT 05.02.11:2018/M2: 2025

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9.pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A teljesítménynyilatkozat visszavonásig érvényes.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: **Somogyi Lajos ügyvezető igazgató**

PUHI - TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

Tárnok, 2026.07.01.
(a kiállítás helye és dátuma)

Somogyi Lajos
ügyvezető igazgató



PUHI-TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT



PUHI-Tárnok Kft
2009
3119-CPR-0005

Teljesítménynyilatkozat

a 305/2011/EU rendelet és a 275/2013.(VII.16.) Korm. rendelet alapján

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **AC 22 alap(N) B 50/70**
2. Típuszám: **Típusvizsgálat száma "44/2026"** **Receptszám "44"**
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:
Az MSZ EN 13108-1:2006 Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. Aszfaltbeton
Utak és más, forgalom által járt területen használt aszfaltkeverékek
4. Gyártó neve, címe: PUHI-TÁRNOK Út-és Hídépítő KFT
2461 Tárnok, Fehérvári út 34. Tel.:06-23-389-884 Fax: 06-23-389-984

7. Az **MSZ EN 13108-1:2006, EN 13108-1:2006/ AC:2008 ZA melléklete Aszfaltkeverékek.**
Anyagelőírások. Aszfaltbeton harmonizált szabvány szerint **Magyar Közút Nonprofit Zrt.** elvégezte a gyártó üzemi gyártásellenőrzésének kezdeti vizsgálatát, és végzi az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését. Ezen eljárások alapján a bejelentett tanúsító szerv kiadta a **3119-CPR-0005** számú **EK Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítványt.**

8. Az európai műszaki értékelés hivatkozási száma: Nem értelmezhető
9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény, a teljesítménykövetelmények értékelése

Alapvető tulajdonságok	Előírt érték/osztály	Tip. vizsg.szerinti érték	Teljesítmény	e-UT 05.02.11:2018/M1: 2021 e-UT 05.02.11:2018/M2: 2025
Oldhatókötőanyag tart.	B _{min} 3,83(α=0,95)	3,9 m/m %	3,9 ± 0,60	
31,50 mm-es szitán átesett	100%	100%	100	
22,40 mm-es szitán átesett	90-100%	99%	99 -9	
11,20 mm-es szitán átesett	55-80%	76%	76 ± 9	
2,00 mm-es szitán átesett	20-45%	35%	35 ± 7	
1,00 mm-es szitán átesett	10-35%	28%	28 ± 5	
0,063 mm-es szitán átesett	4-10%	6,1%	6,1 ± 3	
Szabadhézag tartalom	V= 3,0 - 5,0 %	4,8 (V/V)%	4,8 ± 2,3	
Vízérzékenység	min ITS _{R80} %	84,0%	≥80	
Kötőanyag telítettség VFB %		66,3%		
Ásványi váz hézag. VMA		14,2%		
Aszfaltkeverék gyártási hőmérséklete, max. °C			180	
Aszfaltkeverék beépítési hőmérséklete, min. °C			140	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9.pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A teljesítménynyilatkozat visszavonásig érvényes.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Somogyi Lajos ügyvezető igazgató

PUHI - TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

Tárnok, 2026.07.01.
(a kiállítás helye és dátuma)

Somogyi Lajos
Ügyvezető igazgató



PUHI-TÁRNOK

ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT



PUHI-Tárnok Kft
2009
3119-CPR-0005

Teljesítménynyilatkozat

a 305/2011/EU rendelet és a 275/2013.(VII.16.) Korm. rendelet alapján

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **AC 32 alap(N) B 50/70**
2. Típuszám: **Típusvizsgálat száma "45/2026"** **Receptszám "45"**
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:
Az MSZ EN 13108-1:2006 Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. Aszfaltbeton
Utak és más, forgalom által járt területen használt aszfaltkeverékek
4. Gyártó neve, címe: PUHI-TÁRNOK Út-és Hídépítő KFT
2461 Tárnok, Fehérvári út 34. Tel.:06-23-389-884 Fax: 06-23-389-984
5. A meghatalmazott képviselő neve: Somogyi Lajos ügyvezető igazgató
6. Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: **2+**
7. Az **MSZ EN 13108-1:2006, EN 13108-1:2006/ AC:2008 ZA melléklete Aszfaltkeverékek.**
Anyagelőírások. Aszfaltbeton harmonizált szabvány szerint **Magyar Közút Nonprofit Zrt.** elvégezte a gyártó üzemi gyártásellenőrzésének kezdeti vizsgálatát, és végzi az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését. Ezen eljárások alapján a bejelentett tanúsító szerv kiadta a **3119-CPR-0005** számú **EK Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítványt.**
8. Az európai műszaki értékelés hivatkozási száma: Nem értelmezhető
9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény, a teljesítménykövetelmények értékelése

Alapvető tulajdonságok	Előírt érték/osztály	Tip. vizsg.szerinti érték	Teljesítmény	e-UT 05.02.11:2018/M1:2021 e-UT 05.02.11:2018/M2:2025
Oldhatókötőanyag tart.	B _{min} 3,42(α=0,94)	3,6 m/m %	3,6 ± 0,60	
45,00 mm-es szitán átesett	100%	100%	100	
31,50 mm-es szitán átesett	90-100%	98%	98 -9	
16,00 mm-es szitán átesett	45-70%	69%	69 ± 9	
2,00 mm-es szitán átesett	13-38%	29%	29 ± 7	
1,00 mm-es szitán átesett	10-30%	25%	25 ± 5	
0,063 mm-es szitán átesett	2-8%	6,8%	6,8 ± 3	
Szabadhézag tartalom	V= 3,0 - 5,0 %	5,0 (V/V)%	5,0 ± 2,3	
Vízérzékenység	min ITSR ₈₀ %	83,6%	≥80	
Kötőanyag telítettség VFB %		64,1%		
Ásványi váz hézagart. VMA		13,6%		
Aszfaltkeverék gyártási hőmérséklete, max. °C			180	
Aszfaltkeverék beépítési hőmérséklete, min. °C			140	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9.pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A teljesítménynyilatkozat visszavonásig érvényes.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Somogyi Lajos ügyvezető igazgató

PUHI - TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

Tárnok, 2026.07.01.
(a kiállítás helye és dátuma)

Somogyi Lajos
ügyvezető igazgató